


ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ GENER VX





СОДЕРЖАНИЕ

О МАТЕРИАЛЕ	1
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENER VX	3
СЕРТИФИКАТЫ	. 4
GENER VX11	5
GENER VX18	8
GENER VX28	. 11
GENER VX42	. 14
GENER VX55	. 17
GENER VX80	20
GENER VX110	23
GENER VX170	26
GENER VX220	29
GENER VX350	32
GENER VX450	35
GENER VX650	38
GENER VX850	41
GENER VX1200	44
GENER VX1500	47
GENER VX2000	50
GENER VX3000	53
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	56
ΓΠΕ ΚΥΠΙΑΤЬ	57



О МАТЕРИАЛЕ

GENER VX - виброизоляционный материал российского производства, обладающий высочайшими показателями устойчивости к динамическим нагрузкам, превосходной эластичностью и долговечностью. Представляет собой химически сшитый вспененный эластомер с закрытопористой структурой. Эффективно работает в широком диапазоне температур и условиях высокой влажности. Устойчив к химически агрессивным средам. Срок службы до 100 лет.

Материал производится в 17-ти модификациях по значению статической нагрузки от 0,011 до 3,0 Н/кв.мм в виде матов толщиной 12,5 мм и 25 мм. GENER VX имеет необходимые сертификаты и протоколы испытаний физико-технических характеристик в независимых организациях. Производитель - холдинг Gavary Group (www.gavarygroup.com)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Виброизоляция зданий и сооружений

GENER VX успешно решает задачу изоляции фундаментов зданий от внешних источников вибраций (например, метро, трамвай, автомагистрали), продлевая срок службы строительных конструкций.

Виброизоляция технологического оборудования

GENER VX перераспределяет и эффективно гасит динамические нагрузки от работающего оборудования, позволяя использовать под них фундаменты меньшего размера и массы, снизить воздействие вибрации на работающий персонал и конструкции самого оборудования.

Виброизоляция инженерного оборудования и энергетических установок

GENER VX гасит нежелательные вибрации от различных инженерных и энергетических систем: вентиляции, систем жизнеобеспечения и комфорта, трасс энергоносителей, трансформаторов и т.д.

Виброзащита высокоточных приборов и оборудования

GENER VX защищает высокоточные приборы и оборудование (например, аппараты магниторезонансной томографии, прецизионное оборудование) от воздействия на них вибраций, передаваемой извне на опоры оборудования, корпусы приборов.

Виброизоляция рельсового транспорта

GENER VX используется для усовершенствования конструкций крепления колесных пар и конструкций полов вагонов, что снижает скорость их износа и повышает комфорт для пассажиров.

Виброизоляция железнодорожных и трамвайных путей, метро

GENER VX применяется в качестве подрельсовых и надшпальных подкладок, а также служит боковым и опорным виброизолятором для путей на плитах или с балластным корытом.

Составная часть изделий для виброизоляции

GENER VX служит вибродемпфирующим слоем в конструкциях различных крепежных изделий и устройств (виброопоры, виброподвесы, виброизоляторы, антивибрационные крепления, демпферные платформы, амортизаторы и т.п.).



ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ

Материал GENER VX продается в виде матов различного размера и толщины. Линейка матов включает в себя 17 модификаций, отличающихся характеристиками динамического модуля упругости, предельной статической нагрузки и других параметров.



Gener VX 11 Предельная статическая нагрузка: 0,011 H/mм2



Gener VX 42 Предельная статическая нагрузка: 0,042 H/мм2



Gener VX 110 Предельная статическая нагрузка: 0,11 H/мм2



Gener VX 350 Предельная статическая нагрузка: 0,35 H/мм2



Gener VX 850
Предельная статическая нагрузка: 0.85 Н/мм2



Gener VX2000 Предельная статическая нагрузка: 2.00 Н/мм2



Gener VX 18
Предельная статическая нагрузка: 0,018 Н/мм2



Gener VX 55Предельная статическая нагрузка: 0,055 H/мм2



Gener VX 170 Предельная статическая нагрузка: 0,17 H/мм2



Gener VX450 Предельная статическая нагрузка: 0,45 H/мм2



Gener VX 1200 Предельная статическая нагрузка: 1,2 Н/мм2



Gener VX3000 Предельная статическая нагрузка: 3,00 H/мм2



Gener VX 28
Предельная статическая нагрузка: 0,028 Н/мм2



Gener VX 80 Предельная статическая нагрузка: 0,08 H/мм2



Gener VX220 Предельная статическая нагрузка: 0,22 Н/мм2



Gener VX650 Предельная статическая нагрузка: 0,65 Н/мм2



Gener VX1500 Предельная статическая нагрузка: 1,5 Н/мм2



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENER VX

Ниже приведены сведения об основных физико-технических характеристиках линейки материалов GENER VX. Дополнительные данные о характеристиках каждого продукта смотрите на соответствующих страницах продуктов. Информация представлена на основе данных от производителя.

Наименование	Длина	Ширина	Толщина	Предельная статическая нагрузка	Тангенс угла механических потерь	Динамический модуль упругости	Ползучесть (относительная деформация после 50лет)	
Gener VX11	1200 мм	2500 мм	12,5 мм	0,011H/mm²	0,14	0,24 H/mm²	24%	
			25 мм					
Gener VX18	1200 мм	2500 мм	12,5 мм 25 мм	0,018H/mm²	0,14	0,35 H/mm²	24%	
Gener VX28	1200 мм	2500 mm	12,5 мм	0,028H/mm²	0,14	0,48 H/mm²	25%	
Gener VAZO	1200 1111	230011	25 мм	0,02017/11/1	0,1.1	0,4017/111	25/0	
0	1200	2500	12,5 мм	0.04211/2	0.15	0.75 11/2 2	240/	
Gener VX42	1200 мм	2500 мм	25 мм	0,042H/mm ²	0,15	0,75 H/mm ²	24%	
0	1200	2500	12,5 мм	0.05511/52	0,15	0.9311/5552	250/	
Gener VX55	1200 мм	2500 мм	25 мм	0,055H/mm ²	0,15	0,83 H/mm²	25%	
0 10/00	1200	2500	12,5 мм	2 222111 2	0.16	4.4.1162	220/	
Gener VX80	1200 мм	2500 мм	25 мм	0,008H/mm ²	0,16	1,4 H/mm²	23%	
0 10/440	1000	2000 мм	12,5 мм	0.4411/2	0.14	4.5.1162	2.40/	
Gener VX110	1000 мм	2000 MM	25 мм	0,11H/mm ²	0,14	1,5 H/mm²	24%	
0 1//470	1000	1000 mm 2000 mm	12,5 мм	0,17H/mm²	0,15	2,1 H/mm²	22%	
Gener VX170	1000 мм	2000 MM	25 мм					
0	1000 мм	2000 мм	12,5 мм	0,22H/mm²	0,12	3,4 H/mm²	22%	
Gener VX220		20001111	25 мм	U,ZZH/MM	0,12	3,4 17/1111	22%	
Comer \/\\250	1000	2000	12,5 мм	0.2511/2	0,14	4,9 H/mm²	200/	
Gener VX350	1000 мм	2000 мм	25 мм	0,35H/mm ²	0,14	4,9 H/MM	20%	
0///450	1000	2000 мм	12,5 мм	0,45H/mm²	0.14	F 0.11/2 2	240/	
Gener VX450	1000 мм	2000 19119	25 мм	0,431 //11/1	0,14	5,9 H/mm²	21%	
0	1000	2000 мм	12,5 мм	0,65H/mm²	0,13	0.5.11/22	20%	
Gener VX650	1000 мм	2000 MM	25 мм	0,65H/MM	0,13	9,5 H/mm²	20%	
Gener VX850	1000 мм	2000 мм	12,5 мм	0,85H/mm²	0,12	14,6 H/mm²	20%	
Gener VX1200	1000 мм	2000 мм	12,5 мм	1,2H/mm²	0,12	19 H/mm²	21%	
2	4000		12,5 мм	4 = 11/ 2	2 0.12 22 🖂/202	22 11/22	200/	
Gener VX1500	1000 MM 2000 MM 25 MM 1,5H/MM ²	1,5H/MM [*]	0,12	23 H/mm ²	20%			
0 1//000	Sener VX2000 1000 mm 2000 mm 12,5 mm 25 mm	12,5 MM	1000	12,5 мм	2.011/2	0.1	CF C !!! '	470/
Gener VX2000		2000 MM	25 мм	2,0H/mm ²	0,1	65,6 H/mm ²	17%	
Gener VX3000	1000 мм	2000 мм	12,5 мм	3,0H/mm²	0,1	110,8 H/mm²	23%	



СЕРТИФИКАТЫ
















Цвет: светло-желтый **Состав:** вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа: 2500 x 1200 x 12,5/25 мм ¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,011 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	0,24 H/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	24 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 11 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: оранжевый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

2500 x 1200 x 12,5/25 mm⁻¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,018 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	0,35 H/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	24 %	FOCT EN1606-2011

 $^{^{1}}$ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 18 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: голубой


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2500 \times 1200 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,028 Н/мм²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	0,48 Н/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	25 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 28 на неподвижном основании.





Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: розовый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2500 \times 1200 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,042 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,15	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	0,72 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	24 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 42 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: ~°ॄ″ зовый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2500 \times 1200 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,055 H/мм²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,15	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	0,83 H/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	25 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 55 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: оранжевый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2500 \times 1200 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,08 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,16	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	1,4 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	23 %	ГОСТ EN1606-2011

 $^{^{1}}$ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 80 на неподвижном основании.





Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: желтый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2000 \times 1000 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,11 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	1,5 H/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	24 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 110 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: коричневый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2000 \times 1000 \times 12,5/25 \text{ MM}^{-1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,17 H/мм²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,15	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	2,1 Н/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	22 %	ΓΟCT EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 170 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: красный


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

2000 x 1000 x 12,5/25 mm¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,22 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,12	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	3,4 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	22 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.


Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 220 на неподвижном основании.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть






Цвет: бежевый

Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа: 2000 x 1000 x 12,5/25 мм¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,35 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	4,9 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	20 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.

Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 350 на неподвижном основании.


Фактор формы образцов q = 3.

12,5 мм

25 мм 37,5 mm

Частота колебаний системы, Гц






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть






Цвет: серый

Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа: 2000 x 1000 x 12,5/25 мм¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,45 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,14	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	5,9 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	21 %	FOCT EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.


Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 450 на неподвижном основании.

🛊 Фактор формы образцов q = 3.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть






Цвет: бледно-голубой **Состав:** вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа: 2000 x 1000 x 12,5/25 мм¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,65 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,13	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	9,5 H/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	20 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.


Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 650 на неподвижном основании.

Фактор формы образцов q = 3.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: синий


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2000 \times 1000 \times 12,5/25 \text{ mm}^{1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	0,85 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,12	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	14,6 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	20 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.


Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 850 на неподвижном основании.

Фактор формы образцов q = 3.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: ~° ″ зовый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

2000 x 1000 x 12,5/25 mm¹

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	1,2 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,12	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	19 Н/мм²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	21 %	ΓΟCT EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.


Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 1200 на неподвижном основании.

Фактор формы образцов q = 3.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: фиолетовый


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2000 \times 1000 \times 12,5/25 \text{ mm}^{1}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	1,5 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,12	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	23 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	20 %	ΓΟCT EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 3.


Собственная частота колебаний системы



Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 1500 на неподвижном основании.

Фактор формы образцов q = 3.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 3.

Ползучесть





Цвет: красный


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

 $2000 \times 1000 \times 25 \text{ MM}$

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	2,00 H/mm²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,10	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	65,6 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	17 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика





Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 2.

Собственная частота колебаний системы

Нагрузка Н/мм2


2,0

2,5

3,0

3,5

1,5



с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 2000 на неподвижном основании.


Фактор формы образцов q = 2.

0,0

0,5

1,0






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 2.

Ползучесть





Цвет: черный


Состав: вспененный полимер полиолефиновой группы

Стандартные размеры листа:

2000 x 1000 x 12,5 ~

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- Виброизоляция фундаментов зданий;
- Виброизоляция оборудования;
- Виброизоляция строительных конструкций;
- Виброизоляция транспорта.



Наименование показателя	Значение	Стандарты испытаний
Предельная статическая нагрузка	3,00 H/mm ²	ГОСТ EN1606-2011
Тангенс угла механических потерь	0,10	DIN 53513:1990
Динамический модуль упругости	110,8 H/mm²	DIN 53513:1990
Диапазон рабочих температур	от -50 до +50 °C	ГОСТ 22346-2017
Подтвержденный срок эксплуатации	100 УГЭ	ГОСТ 9707-81 ГОСТ Р 51372-99
Ползучесть (относительная деформация после 50 лет при предельной статической нагрузке), не более	23 %	ГОСТ EN1606-2011

¹ Толщина листов подбирается в соответствии с требованиями заказчика






Квазистатический модуль упругости рассчитан из данных нагрузка-деформация статических испытаний. Динамический модуль упругости измерен с амплитудой 0.2 мм для 10 Гц и 0.1 мм для 30 Гц. Измерения проведены в соответствии со стандартом DIN 53513.

Фактор формы образцов q = 2.

Собственная частота колебаний системы




Частота колебаний системы, Гц

Собственная частота системы с одной степенью свободы, состоящей из массы и виброизолирующего слоя GENER VX 3000 на неподвижном основании.

Фактор формы образцов q = 2.






Испытание проведено путем сжатия образца между двумя стальными плоскопараллельными пластинами по стандарту ISO 844. Скорость сжатия 10% деформации образца в мин.

Фактор формы образцов q = 2.

Ползучесть







TEXHOЛОГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ GAVARY GROUP

Производитель линейки промышленных виброизоляционных материалов Gener VX. Холдинг специализируется на создании инновационных полимерных материалов для широкого спектра сфер – от автопрома до индустриального использования в ПГС.

Сочетает передовые научные практики, инженерные решения ведущих европейских команд и научные разработки собственного R&D Центра, успешно реализует проекты в области создания инфраструктурных объектов, создает импортозамещающие продукты и решения.

Сайт www.gavarygroup.com

ПАРТНЕРЫ:

















ГДЕ КУПИТЬ

Komпaния **SoundGuard** (OOO «Звукоизоляционные Европейские Технологии») является официальным дилером виброизоляционного материала Gener VX.

ГОЛОВНОЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

АДРЕС:

Санкт-Петербург, Якорная ул., д.14, к.3, БЦ «Транслайн», офис 1д.

ТЕЛЕФОН:

Бесплатный звонок по РФ: 8 800 500 47 74

АДРЕС:


Москва, Рубцовская набережная, д. 4 к. 2

ТЕЛЕФОН:

Бесплатный звонок по РФ: 8 800 500 47 74

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ

Обширная дилерская сеть компании SoundGuard позволяет нам находиться максимально близко к клиенту и обеспечивать исключительный уровень обслуживания.



Более 80 региональных дилеров SoundGuard - www.soundguard.ru/dealers